

Техническая спецификация

DTE10 Excel 15

Класс вязкости по ISO 15

Вязкость кинематическая, ASTM D 445

сСт при 40 ° C не менее 15.8

сСт при 100 ° C не менее 4.07

Индекс вязкости, не менее 168

Плотность при 15 ° C, не менее 0.8375

Температура застывания, ° C, ASTM D Не выше-54 97

Температура вспышки, ° C, не менее 182

Обязательное предоставление технической спецификации

Супервайзер



Рыжов А